

تحضير ودراسة بلمر ذائب في الماء

أ. سعاد عبد الحميد الشتيوي
قسم الكيمياء - كلية التربية - العجالات
جامعة الزاوية

1-1 مقدمة:

البوليمر (Polymer) كلمة لاتينية تتكون من مقطعين . المقطع الأول (poly) ويعني متعدد والمقطع الثاني (mer) ويعني الجزء. أي أنها تعني متعدد الاجزاء . وفي هذا نجد أن جزئ البوليمر هو جزئ كبير يتكون من جزئيات كيميائية صغيرة مرتبطة مع بعضها البعض بتنسيق كيميائي محدد . وقد تكون هذه الجزئيات مرتبطة مع بعضها بشكل خطي فيدعي بالبوليمر الخطي وفي أحيان أخرى يكون هذا الارتباط متفرع فيدعي بالبوليمر المتفرع (Branched poly mer) وقد تكون هذه الفروع في سلسلة البوليمر ذات تركيب مشطي (Comb form) أو ذات تركيب سلمى الشكل (Ladder form)

أو ذات شكل صليبي (Cruci form) . وقد تختلف هذه التفرعات في أطوالها فتسمى بالجزئيات البسيطة التي يبنى منها جزئ البوليمر وتدعى هذه الجزئيات البسيطة بالمونومير (monomer) وعملية ارتباط الجزئيات البسيطة مع بعضها تسمى بعملية البلمرة (polymerization) . وتتكون سلسلة البوليمو من وحدات تركيبية والتي تدعى أحياناً بالوحدات المتكررة وتكون هذه الوحدات التركيبية مكافئة لجزئ المونومير أو تنقصها ذرة أو مجموعة من الذرات .

فمثلاً عند بلمرة الاثيلين $CH_2 = CH_2$ لتكوين البولي إثيلين ذو التركيب الكيميائي $(CH_2 = CH_2)_n$ حيث أن جزئ الاثيلين يمثل الوحدة التركيبية أو المتكررة وهي عدد الوحدات المتكررة في السلسلة البوليمرية .

والبلمرة في المحاليل تعتبر من أهم طرق تحضير البلمرات . والبلمرة في المحاليل من أنواع البلمرة المتجانسة وتتضمن هذه البلمرة مذيب مناسب لكل من المونومير والبوليمر والبادئ إن وجد .

والبلمرة في المحاليل تقلل عادة سرعة التفاعل وتخفض الوزن الجزيئي للبوليمر الناتج وخاصة عندما تكون هذه البلمرة من نوع بلمره الاضافة بواسطة الجذور الحرة وهذه تعتمد على نوع البوليمر المحضر ونوع المذيب وظروف البلمره . ومن أهم أنواع البوليمرات التي يمكن تحضيرها بهذه الطريقة هو بولي اكريلواميد موضوع هذا البحث الذي يمكن تحضيره في محلول مائي . حيث إن البولمر الناتج ذائب في الماء ويحتوى على رابطة هيدروجينية في ارتباطه مع الماء مما يجعل هذا النوع من البلمرات هام وتطبيقاته واسعة في مجال الزراعة (1).

1-2 أهداف الدراسة:

1. محاولة التقليل من تراكم المخلفات البلاستيكية والحد من آثارها البيئية والصحية.
2. محاولة الحد من هدر واستنزاف النفط اللازم لإنتاج المواد البلاستيكية، وذلك باستخدام مواد متجددة كالسيليلوز والنشا.
3. استخدام كربوكسي ميثيل السيليلوز ونشا الذرة المحلي في صناعة رقائق بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي.
4. دراسة قابلية التحلل الحيوي وتأثير الهواء الجوي وبعض الخواص الميكانيكية والحرارية للرقائق التي تم تحضيرها من كربوكسي ميثيل السيليلوز والنشا.

1-2 البحوث والدراسات السابقة:

1- في دراسة قام بها الباحثة حنان علي بن الأشهر :


عن تحضير رقائق بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي تتكون من كربوكسي ميثيل السيليلوز وخليط من كربوكسي ميثيل السيليلوز ونشا الذرة بنسب وزنية مختلفة. حضرت الرقائق باستخدام تقنية خلط محاليل البوليمرات الطبيعية مع بعضها ثم تبخير المحلول عند درجة حرارة الغرفة والحصول على الرقائق البوليمرية. وصفت الرقائق المتحصل عليها بقياس الخواص الميكانيكية وبينت النتائج أن الرقائق المتكونة من 90% كربوكسي ميثيل السيليلوز و10% نشا الذرة تميزت بأعلى مقاومة شد وقوة شد عند القطع مقارنة مع باقي الرقائق. لتتبع التحلل الحيوي للرقائق تم دفن عينات من الرقائق في عينات من التربة تراوحت نسبة الرطوبة فيها من 0% إلى 15% لمدة شهرين عند درجة حرارة الغرفة. قيس التغير في الأس الهيدروجيني للتربة الناتج عن دفن الرقائق بها ووجد أن قيمة الأس الهيدروجيني تنخفض انخفاضا بسيطا عند زيادة

النسبة الوزنية لنشا الذرة في الرقائق. لوحظ عدم وجود أي تغير ملحوظ في عينات الرقائق التي دفنت في التربة الجافة بينما حدث تغيير فيزيائي في الرقائق التي دفنت في التربة المحتوية على نسب مختلفة من الرطوبة. تركز التغيير في حدوث انتفاخ وانسطار وذوبان جزئي في الفترات الأولى من الدفن ثم حدث تحجر للرقائق والتربة في الفترات الأخيرة من الدفن. أجرى التحلل الوزني الحراري للرقائق المتحصل عليها وذلك لدراسة الثباتية الحرارية لها. وجد أن إضافة نشا الذرة إلى الرقائق ليس له تأثير ملحوظ على الثباتية الحرارية واحتفظت الرقائق بالثباتية الحرارية لكاربوكسي ميثيل السليلوز. حسبت طاقة التنشيط للتحلل الحراري من منحنيات التحلل الحراري ووجد أن طاقة التنشيط للرقائق تراوحت من 29.55 كيلو جول/مول إلى 77.00 كيلو جول/مول. أدت إضافة 10% إلى 20% نشا الذرة إلى كاربوكسي ميثيل السليلوز إلى تحسين الخواص الميكانيكية بالإضافة إلى طاقة التنشيط للرقائق المتحصل عليها(5).

3-1 تحضير العامل المحضر المتمثل في معقد [CH₃ CH₂CO (DMG)(py)]

تم تمرير غاز النيتروجين الجاف خلال (100) مل من الميثانول في دورق دائري مثبت عليه مكثف راد لمدة ساعة ومن خلال المكثف أضيف (6.9) جرام من ثنائي ميثيل الجلايكسيم (DMG) مع زيادة تمرير النيتروجين لمنع دخول الأكسجين للدورق متبوعاً بإضافة (7.11) جرام من كلوريد الكوبلت $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. بهذا تكون محلول أحمر شرابي وباستمرار إمرار النيتروجين والخلط السريع يتم إضافة (4.8) جرام من هيدروكسيد الصوديوم ثم أضيف تباعاً (3.5) جرام من ميثيل البروميدي وبهذا تتغير اللون من الأخضر الغامق إلى الأحمر البرتقالي ثم إلى اللون البني بعد إضافته (2.4) جرام من البريديين ثم عرض المخلوط الهواء لاستكمال عملية الأكسدة للكوبلت الذي لم يتفاعل .

نقل المخلوط إلي قمع فصل حيث استخلص المخلوط بالكلوروفورم 100مل×(5 مرات) جمع المستخلص من الطبقة العضوية ثم جفف بكيربتات الماغنسيوم اللامائية ورشح لإزالة المذيب وكان الناتج مركب صلب ذو لون أحمر بني بنسبة 3% . كل العمليات السابقة تمت في حجرة مظلمة بعيداً عن الضوء (3). أنظر شكل (1)




الشكل (1)

مخطط تحضير معقد $[CH_3CH_2CO(DMG)_2]$

2-3 الشقوق الحرة لعملية البلمرة:

بعدما قمنا بتحضير معقد الكيل الكوبلات مع ثنائي مثيل الجلاكسيم بهدف استعماله كبادئة ومنها أمكن الحصول على الشقوق الحرة $(CH_3 \text{ } CH_2)$ التي تسبب في عملية البلمره لمونمرات في وسط مائي بعد تسليط ضوء عليها مما يؤدي إلي تعميم شق حر عضوي $(CH_3 \text{ } CH_2)$ كما في التفاعل الآتي (3).



3-3 تحضير البلمر :

أذيب 2 جرام من المونمر اكريلواميد ($\text{CH}_2 = \text{CHCONH}_2$) في 25 مل من الماء المقطر في دورق مثبت عليه مكثف راد ومرر خلاله غاز النيتروجين لطرد الأكسجين الذائب في الماء . ثم أضيف 2 مليجرام من الحفز الذي يتم تحضيره سالفاً إلي الدورق مع الاستمرار في تحريك محتوياته ثم وضع الدورق في حوض مائي وذلك لضبط درجة الحرارة وسلط عليه ضوء من بعد 30 سم بقوة 500 وات لمدة ساعة مع استمرار إمرار غاز النيتروجين لمدة ساعة أخرى إضافية بعد انتهاء التجربة .

نقلت محتويات الدورق إلي كأس به 100 سم من الميثانول وتركت ليجلس البلمر على شكل مادة جيلاتينية بيضاء تميل إلي الاصفر نتيجة لوجود مركب الكوبلت بنسبة مئوية 81% . أعيدت التجربة بنفس الطريقة مع تغيير كتلة المونمر من (2) جرام الي (1) جرام فكانت النسبة المئوية 80% أي أنها متساوية في الحالتين (3).

1-4 النتائج والخاصة :

بدراسة طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) للبلمر المنتج أمكن مشاهدة امتصاص الرابطة $\text{C}=\text{O}$ في البلمر عند امتصاص (1100 Cm^{-1}) . وبدراسة أطياف C^{13} لامتصاص الرنين النووي المغناطيسي للمركب تبين ان المركب تمت بلمرته مقارنة المونمر وذلك بكبر الذروة الناتجة من امتصاص مجموعة الكربونيل $\text{C}=\text{O}$ في الاميد بسبب زيادة اللزوجة والتي تؤدي إلي زيادة الاسترخاء مقارنة بامتصاص $\text{C}=\text{O}$ في المونمر الشكل (1).

إن البوليمر المنتج في البوليمرات التي لها القدرة علي تكوين روابط هيدروجينية مع الماء ، وبهذا يمكن أن يساهم هذا النوع من البوليمر في حل مشكلة تبخر الماء عند عمليات الري في الأراضي الصحراوية وخصوصاً في فصل الصيف وكما نعلم أنه يحتوي علي عنصر النيتروجين في تركيبته ، مما يجعل تفككه هام وله دور كبير في زيادة محتوى النيتروجين في التربة الأمر الذي يؤدي الي إخصابها .

هوامش البحث:

- (1) كوركس عبد آل آدم ، حسين علي كاشف ، تكنولوجيا وكيمياء البوليمرات ، منشورات جامعة البصرة ، 1983م .
- (2) وليام ل . جولي ، ت . مهدي ناجي الزكوم ، أسس الكيمياء اللاعضوية منشورات جامعة البصرة ، 1986م .


(3) Inorganic Synthesis (20) 1980-(115-119)

(4) <http://www.irassa.com/modules/publisher/item.php?itemid=114>

(5) http://nasr.ly/tieses-libya/all_html/158.HTM

IFS25

Polymer Acrylamide 2.0 (Wt=1gr)
SOLD KBr



Dateiname: D:\DPUS\MENS\TEST.72

Datum: 22.7.1999
 Uhrzeit: 10:57:59
 Peak Amplitude: 836
 Peak Position: 222
 P.obenscans: 50
 Scanzzeit: 53.2184
 Referenzscans: 50
 Laserwellenlange: 15798.6024


SPC= SPC
 APT= APT
 OPF= OPF
 BWS= BWS
 DEL= Low :10 KHz
 SCH= Internal
 PGN= PGN
 NTC= Detector

HFL= 15798.6024
 LET= 0.0
 SGN= 2
 RGN= RGN
 SGP= SGP
 SSM= SSM
 HPE= HPE
 I.P.F.= I.P.F.

RES= 2.0
 ZFF= ZFF
 RPT= Four point
 PHZ= Hertz
 AOH= Single Strided
 COP= No
 S.Marg= S.Marg
 S.M.Marg= S.M.Marg

IFS25

POLY ACRYLAMIDE, 1. (M_n = 2gr)
KBr



Dateiname: D:\OPUS\MERES\TEST.94


Datum: 11. 8. 38
Uhrzeit: 14:27
Peak Amplitude: 2.22
Peak Position: 50
Probenscans: 50
Scanzzeit: 50
Referenzscans: 50
Laserwellenlange: 15798.6024

SRG= API= HE= 15.798.6024
OPF= BMS= LE= 0.0
SCH= Low: 10 KHz
DDE= Internal
DTE= Detector

PE= 2.0
ZEF= 2
GFI= Hour point
PIE= Herz
ADP= Single Stored
COP= No
S-MAP= 5.0
G-M-Bewertung=

IFS25

POLY ACRYLAMIDE, 1. (Mt=2gr)
KBr



Date: 09/04/2017 11:58:38
 Uhrzeit: 11: 58: 38
 Peak Amplitude: 4477
 ADT =
 Peak Position: 222
 OPF =
 Probenname: 90
 BRS =
 Scanzzeit: 53.2348
 UEL = Low :10 KHz
 SCH = Internal
 Referenzscan: 50
 RGT =
 Laserwellenlange: 15796.6024
 DTC = Detector
 D:\OPUS-MEAS\TEST_94
 HLE = 15796.6024
 LFL = 0.0
 SGN = 2
 RGT =
 SGP =
 SMI =
 HPE =
 IPI =
 PLS = 2.0
 ZFI = 2
 GPF = Four point
 PUZ = Bert 2
 ARI = Single Sided
 CDE = No
 S/Nbr =
 C:\B\Bov\...

